

Placche di compressione

Materiali

Per la realizzazione:

- Erkodur, 1,0 - 2,0 mm
- Erkocryl, 1,5 e 2,0 mm

All'occorrenza:

- Per prefissare ganci mediante polimerizzazione: Resina autopolimerizzante
- Per la registrazione del morso nell'arcata antagonista: Apparecchi Erkoform serie 3 / Occluform-3
- Per isolare il modello e compensare la retrazione: termoformare con la pellicola isolante applicata all'origine rivolta verso il modello (Erkodur)

Per la preparazione del modello:

- Erkogum (110 844) per scaricare, cera ad alto grado di fusione (725 080) per chiudere le bolle del gesso
- Erkoskin (625 050) per scaricare il bordo gengivale

Per la finitura:

- Si raccomanda di usare la fresa per separare, taglio destrorso a spirale sinistrorsa (110 836) per il taglio grossolano, fresa a spirale HSS (110 876) per ritagliare esattamente nella forma desiderata, fresa in metallo duro a taglio incrociato (110 837), Liskosil-I (223 240) o Lisko-S (223 200) per levigare i bordi e Liskosil-m (223 230) o Liskoid (223 205) per spazi interdentali stretti
- Set per lucidare (110 878)



Suggerimenti


- Realizzazione e finitura sono identiche a quelle delle docce Miniplast o di stabilizzazione.
- Eliminare zone del modello (vestibolo esterno, pavimento buccale), che possono compromettere la formatura. Spianare gli spigoli vivi del modello.
- Nel caso di docce che vanno oltre il bordo gengivale, scaricarlo inizialmente con uno strato di Erkoskin.

1. All'occorrenza (vedi Suggerimenti), applicare Erkoskin sul bordo gengivale.

Immergere i modelli nel granulato in modo da far sporgere solo l'area da termoformare più 3 mm.

3. Per agevolare il distacco del disco eseguire numerosi tagli con la fresa per separare (> 20 000 giri / min).

5. Placche di compressione più spesse (2,0 mm) generalmente hanno sufficiente ritenzione, coprendo solo il lato palatale dei denti.



2. Termoformare.

4. Con la fresa a spirale HSS (> 20 000 giri/min) ritagliare la forma desiderata senza esercitare pressione.

6. Placche di compressione sottili (1,0 e 1,5 mm) coprono l'arcata dentaria poco oltre lo spigolo vestibolare.

Attenersi alle istruzioni per la pulizia e manutenzione.